

Антидождь для авто

Aquapel



Особенности

Используя инновационную технологию в авиации, Aquapel Glass Treatment образует прочную связь молекулами стекла на молекулярном уровне что придает эффект водоотталкивания. , капли приобретают округлую форму, площадь контакта капли с поверхностью стекла становится минимально, из-за чего капли легко скатываются под воздействием воздушного потока и собственного веса. Aquapel Glass Treatment работает до 6 раз дольше чем другие средства на основе воска или силикона.

В добавок Aquapel Glass Treatment остается весьма эффективным в течение многих месяцев в обычных условиях эксплуатации включая сильный дождь, снег, мойку автомобиля и стекла, а также воздействие дорожных реагентов.

Как использовать Аквапель.

Aquapel® Glass Treatment разработан PPG Industries, лидером производства стекол различного назначения. Aquapel Glass Treatment представлен как продукт призванный улучшить безопасность вождения. Аквапель разработан для профессионального применения для обработки лобового стекла, боковых и задних стекол а также для любой стеклянной поверхности, работает до 6 раз дольше чем другие средства. Следует добавить, что Аквапель наносится за считанные минуты и после вытирания стекло уже готово к эксплуатации. Аквапель не требует многочасовой, а то и суточной выдержки автомобиля в теплом помещении, что особенно важно для большого потока машин на автомойках.

Способ применения

Этап 1

Стекло тщательно очистите, удалите остатки насекомых, пятна смолы и вытрите насухо. Для обезжиривания используйте чистящее средство не содержащее силикон. Используйте только одноразовые бумажные полотенца.

Этап 2

Возьмите аппликатор губкой вверх, сдавите крылья до разрушения ампулы находящейся внутри аппликатора. При этом жидкость смочит губку. Нанесите сначала на все стекла (лобовое и два боковых) горизонтальными движениями, затем немедленно с усилием растирайте широкими горизонтальными и вертикальными движениями не доводя до краев примерно около сантиметра во избежание загрязнения губки аппликатора и стекла.Продолжать раститарать поверхности в течении 10-15 минут.

Средство использовать в течение 15 минут после вскрытия ампулы.

Меры предосторожности

Не используйте для очистки стекла средства с силиконовыми и прочими добавками оставляющие защитную пленку.



Средство применять только на чистой наружной поверхности стекол, не применять для мотошлемов, зеркал и фар изготовленных из пластика.

Применять при температуре от +10 до 50 град.С и влажности воздуха до 60%.

Избегать при нанесении прямых солнечных лучей, дождя и снега.

Любое несоблюдение инструкции может значительно сократить срок работы покрытия а то и вовсе не позволит установить защитное покрытие на стекло. В случае если стекло ранее было обработано обычными антидождями на основе воска или силикона, следует удалить эти покрытия средствами для очистки битумных пятен и смол.

Один аппликатор предназначен для обработки лобового и двух боковых стекло автомобиля.

